



ACROLON® PUR COLOR PLUS

AKRIL-POLIURETÁN BEVONAT KÖZVETLENÜL A FÉMRE

Felülvizsgálva: 07/23, 1. kiadás

TERMÉKLEÍRÁS

2-komponensű akril-poliuretán cink-foszfát fedőbevonat matt felülettel

- 1-rétegű rendszer közvetlenül acélra és horganyzott acélra
- Bevonatonként 60 - 160 µm száraz filmvastagságok széles skálája
- UV- és időjárásálló
- Szívósan rugalmas és szilárd, nem rideg

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

Használható fedőbevonatként közvetlen acélra és tűzihorganyzott acélra felhordva.

Zinc Clad®, Dura Plate® vagy Macropoxy® nagyteljesítményű alapozókkal és közbenső bevonatokkal kombinálva fedőbevonatként is javasolt.

TERMÉKADATLAP

Szárazanyagok térfogataránya:	65 ± 2% (ISO 3233-3)
Szárazanyagok tömegaránya:	75 ± 2%
Illékony szerves vegyületek (VOC):	300 g/l, amelyet a gyakorlatban a Német Festékipari Szövetség védőbevonatokról szóló irányelvének (VdL-RL 04) megfelelően határoztak meg. 317 g/l a formulából kiszámítva, hogy megfeleljen az EK oldószer-kibocsátási irányelvének. 265 g/kg a formulából kiszámítva, hogy megfeleljen az EK oldószer-kibocsátási irányelvének (Egyesült Királyság).
Színek:	RAL és NCS színárnyalatok széles választéka kapható. A nyersanyag jellemzői miatt enyhe színeltérések lehetségesek.
Lobbanáspont:	Bázis: 31 °C, Edző: 38 °C.
Tisztítószer/hígító:	Thinner EG (tisztításhoz). Thinner EG max. 3%-kal való hígításhoz, a viszkozitás beállításához. A hígítás befolyásolni fogja a VOC-megfelelőséget, a megfolyást és a száraz filmrétegvastagságot.
Kiszerezés:	Kétkomponensű anyag, amely külön tárolóedényekben kapható, amelyeket a felhasználás előtt össze kell keverni: Kikeverés után 30 kg-os (25 liter) egység. A térfogat a színek és a sűrűség függvényében változik.
Keverési arány:	Tömegszázalék alapján 92 rész bázis 8 rész edzőhöz Térfogatszázalék* alapján 10,5 rész bázis 1 rész edzőhöz* *Megjegyzés: A térfogatszázalék szerinti keverési arány a színárnyalattól függően változik. Ha kétségei vannak, kérjük, forduljon a Sherwin-Williamshez. Csak teljes egységek keverését javasoljuk. A részek keverésekor kérjük, használja a tömegszázalék szerinti keverési arányt. A Sherwin-Williams nem tehető felelőssé a keverési hibákért.
Sűrűség:	1,2 kg/l (színek szerint változhat).
Eltarthatóság:	Az eredetileg lezárt tárolóedényekben és száraz környezetben a gyártás dátumától számítva 2 évig tartható.

Ajánlott alkalmazási módszerek:

Airless szórás, ecset és henger

Tipikus vastagság:

	Ajánlott felhordási arány rétegenként		
	Tipikus		Maximális megfolyás
Száraz	80 µm	160 µm	400 µm
Nedves	123 µm	246 µm	615 µm
Elméleti anyagszükséglet*	0,148 kg/m ² 0,123 l/m ²	0,295 kg/m ² 0,246 l/m ²	
Elméleti fedőképesség*	6,77 m ² /kg 8,13 m ² /l	3,39 m ² /kg 4,06 m ² /l	

* Ez a számadat nem veszi figyelembe a felület profilját, az egyenetlen felhordást, a túlszórást vagy a tárolóedényekben és a berendezésekben keletkező veszteségeket.

A filmrétegvastagság a tényleges használat és a specifikáció függvényében változik.

Fazékidő:

+ 10 °C	+ 20 °C	+ 30 °C
4 óra	2 óra	1 óra

A fazékidő a hőmérséklettől és a térfogattól függ.



ACROLON® PUR COLOR PLUS

AKRIL-POLIURETÁN BEVONAT KÖZVETLENÜL A FÉMRE

Felülvizsgálva: 07/23, 1. kiadás

ÁTLAGOS SZÁRADÁSI IDŐ

80 µm száraz filmrétegvastagság esetén:

	+ 5 °C	+ 10 °C	+ 20 °C	+ 40 °C
Mozgathatóra szárítás (6. száradási fokozat*)	16 óra	6 óra	3 óra	1 óra
Újrafesthetőre szárítás	16 óra	6 óra	3 óra	1 óra

160 µm száraz filmrétegvastagság esetén:

	+ 5 °C	+ 10 °C	+ 20 °C	+ 40 °C
Mozgathatóra szárítás (6. száradási fokozat*)	20 óra	10 óra	5 óra	1,5 óra
Újrafesthetőre szárítás	20 óra	10 óra	5 óra	1,5 óra

*ISO 9117

A maximális átfestési idő korlátlan. A további alkalmazások előtt a lehetséges szennyeződések el kell távolítani.

Teljes száradás: 1-2 hét, a filmrétegvastagságtól és a hőmérséklettől függően.

Ezek a számadatok csak tájékoztató jellegűek. Olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a légmozgás, a filmvastagság és a páratartalom.

ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÍTÉSEK

Az ISO 12944-6 szabvány szerinti, C2 és C3 magas korrózióállósági tanúsítványok rendelkezésre állnak.

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

A kielégítő tapadás érdekében győződjön meg arról, hogy a bevonandó felületek tiszták, szárazak és mentesek minden felületi szennyeződéstől, például olajtól, zsírtól, szennyeződéstől és rozsdától.

Szennyezett és az időjárás viszontagságainak kitett felületek esetén, pl. alapozott felületek, a Cleaner Wash tisztítószerrel való tisztítást javasoljuk.

Az **acél felületeket** Sa 2½ szabványú tisztaságig kell szemcseszórnival az ISO 8501-1 (ISO 12944-4) szerint.

A **tűzhorganyzott felületeket** az ISO 12944-4 szabvány szerinti nem-fémes szóróanyaggal történő „söprő” szemcseszórással (sweepelés) kell előkészíteni.

KEVERÉS

Mechanikus festékkeverővel alaposan keverje fel az A komponenst (lassan kezdje, majd növelje a fordulatszámot kb. 300 ford./perc értékig). Óvatosan adja hozzá a B komponenst, és mindkettőt nagyon alaposan keverje össze (ne hagyja ki a tárolóedény oldalát és alját se). Legalább 3 percig keverje, amíg homogén keveréket nem kap. A helytelen keveredés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a kikevert anyagot töltsse át egy tiszta tárolóedénybe, majd rövid ideig keverje át újra a fent leírtak szerint. Az anyagok keverése és mozgatása során mindig viseljen védőszemüveget, megfelelő kesztyűt és más védőruházatot.

ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

A hordozó felület hőmérsékletének + 5 °C felett, de legalább 3 °C értékkel a harmatpont felett kell lennie.

Az anyag hőmérsékletének + 5 °C felett kell lennie.

A levegő relatív páratartalmának 85% alatt kell lennie.

ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Az alábbi leírás csak tájékoztató jellegű. A kielégítő alkalmazási jellemzők eléréséhez szükség lehet a nyomás és a fúvókaméret módosítására. Használat előtt a szóróberendezést mindig tisztítsa meg a felsorolt tisztítószerrel. Minden csökkentésnek meg kell felelnie a hatályos VOC-előírásoknak, és összeegyeztethetőnek kell lennie a meglévő környezeti és alkalmazási feltételekkel.

Airless szórás

Egység: Hatékony airless berendezés

Fúvókaméret: 0,38 – 0,53 mm (0,015 – 0,021 hüvelyk)

Fúvókaszög: 40° - 80°

Üzemi nyomás: min. 180 bar (2600 psi)

A fent említett airless szórás adatai csak tájékoztató jellegűek.

Az olyan tényezők, mint a folyadékcső hossza és átmérője, a festék hőmérséklete és a termék alakja és mérete, mind hatással vannak a kiválasztott fúvókára és üzemi nyomásra. Az üzemi nyomásnak azonban a lehető legalacsonyabbnak kell lennie, hogy a porlasztás kielégítő legyen.

Mivel a körülmények termékről-termékre változnak, a felhordó felelőssége annak biztosítása, hogy az alkalmazott berendezés a legjobb eredmény eléréséhez legyen beállítva.

Kétség esetén forduljon a Sherwin-Williams ügyfélszolgálatához.

Ecset és henger

A bevonat ecsettel és hengerrel is felhordható. Egnél több réteg felhordására is szükség lehet ahhoz, hogy a száraz filmrétegvastagság egyenértékű legyen a festékszórással felhordott egyetlen réteggel.



Protective & Marine Coatings
TERMÉK MŰSZAKI ADATOK

ACROLON® PUR COLOR PLUS

AKRIL-POLIURETÁN BEVONAT KÖZVETLENÜL A FÉMRE

Felülvizsgálva: 07/23, 1. kiadás

AJÁNLOTT RENDSZEREK

Acél

1 x Acrolon® PUR Color Plus
A Sherwin-Williams Macropoxy®, a Dura-Plate® és Zinc Clad® epoxi alapozók és közbenső bevonatok széles választékával is kompatibilis.

Tűzhorganyzott acél

1 x Acrolon® PUR Color Plus.

Bizonyos árnyalatok, például a sárgák és a vörösek további rétegeket igényelhetnek a teljes fedőképesség eléréséhez.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

A száradási és kikeményedési idők, valamint a fazékidő-adatok csak tájékoztató jellegűek.

Vegyi ellenállóság:

Ellenáll az időjárás viszontagságainak, magas páratartalomnak, továbbá a jégtelenítő sókkal, sav- és lúggőzökkel, olajokkal, zsírokkal, valamint tüzelőanyagokkal és oldószerekkel való rövid távú expozíciónak.

Hőállóság:

Szárazon akár +150 °C-ig, rövid ideig akár +200 °C-ig.
Magasabb hőmérséklet esetén forduljon a Sherwin-Williams ügyfélszolgálatához.
A magas hőmérsékletnek való kitettség színváltozáshoz vezethet.

A fizikai értékekre megadott számértékek keverékenként kis mértékben eltérhetnek.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék biztonságos tárolására, mozgatására és alkalmazására vonatkozó információkért olvassa el a termék egészségvédelmi és biztonsági adatlapját.

JOGI TUDNIVALÓK

A termékeinkkel kapcsolatos valamennyi állítás (akár ebben az adatlapban, akár máshol) legjobb tudásunk szerint helyes és pontos, nincs befolyásunk a hordozó felület minőségére vagy állapotára, az alkalmazási körülményekre vagy a termékünk használatát és alkalmazását befolyásoló számos egyéb tényezőre.

Kizárólag Ön dönthet arról, hogy a termék megfelel a tényleges alkalmazási feltételeknek vagy a tervezett felhasználásnak. Jelen dokumentum tartalma, valamint az e dokumentum tárgyával kapcsolatban már tett, illetve tenni kívánt szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatok, ideértve a megfelelő termékekre vonatkozó javaslatokat és a javasolt alkalmazási módszereket, műszaki adatokat és egyéb termékinformációkat, kizárólag ellenőrzött vagy meghatározott körülmények között kapott vizsgálati eredményeket vagy tapasztalatokat képviselnek, és ezért csak általános tájékoztatásul szolgálnak.

Kivéve, ha erről kifejezett írásbeli megállapodás születik, nem vállalunk felelősséget Önnel szemben semmilyen veszteségért vagy kárért, akár szerződésből, jogellenes károkozásból (ideértve a gondatlanságot is), törvényes kötelezettség megszegéséből, félrevezetésből, téves állításból származik, vagy más módon, a jelen dokumentum vagy az ilyen nyilatkozatok alapján vagy azokkal kapcsolatban keletkezik.

Kizárunk minden kifejezett vagy hallgatóságos kijelentést, jóállást vagy garanciát (ideértve az eladhatóságra vagy a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó minden hallgatóságos garanciát), bár a jelen kizáró nyilatkozatban semmi sem zárja ki vagy korlátozza a gondatlanságunkból eredő halálért vagy személyi sérülésért, csalásért vagy csalárd félrevezetésért, vagy bármely más, a törvény által nem kizárható vagy korlátozható felelősséget.

Minden leszállított termékre és műszaki tanácsadásra az általános értékesítési és szerződési feltételeink vonatkoznak, amelynek egy példányát kérje el és gondosan tekintse át.

Ez a dokumentum időről időre módosulhat és frissülhet, és a kinyomtatás után nem ellenőrizhető. A felhasználó felelőssége, hogy a legfrissebb verziót használja, amely a következő címen található meg:
www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA.

Ha ezt az adatlapot lefordították, akkor az angol nyelvű változatot használták forrásként. Bármilyen kérdés esetén kérjük, olvassa el az angol nyelvű főverziót, amely a következő címen érhető el:
www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA.