

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sika FastFix®-134 CZ

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika FastFix®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	-134 CZ, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Egykomponensű, előregyártott, cementbázisú ágyazóhabarcs, mely cementet, gondosan válogatott adalékanyagokat és adalékszereket tartalmaz.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika FastFix®-134 CZ Sika CZ s.r.o. Bystrcká 1132/36 624 00 Brno Csehország
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország

6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint
7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	A gyártó elvégezte a termék típusvizsgálatát és folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). A teljesítmény nyilatkozat kiadásának éve: 2025.

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Alapanyag	Cement, kvarchomok, adalékanyagok	
Megjelenés / Szín	Szürke por	
Nyomószilárdság	24 óra után: +10°C-on kb. 10 N/mm ² +20°C-on kb. 35 N/mm ² +40°C-on kb. 35 N/mm ² 28 nap után: +10°C-on kb. 65 N/mm ² +20°C-on kb. 60 N/mm ² +40°C-on kb. 60 N/mm ²	MSZ EN 13892-2
Hajlítószilárdság	24 óra után: +10°C-on kb. 2 N/mm ² +20°C-on kb. 6 N/mm ² +40°C-on kb. 5 N/mm ² 28 nap után: +10°C-on kb. 8 N/mm ² +20°C-on kb. 8 N/mm ² +40°C-on kb. 7 N/mm ²	MSZ EN 13892-2
Szakító-tapadószilárdság	Betonon: > 2 N/mm ² (beton szakadt)	

Teljesítmény nyilatkozat
Sika FastFix-134 CZ

2025.03.31. , 1. kiadás

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.03.31.

Bartha Veronika
műszaki vezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy,
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sika FastFix-134 CZ

2025.03.31. , 1. kiadás